



Visišcai matiniai vandens dispersiniai silikatiniai struktūriniai dažai mineraliniams paviršiams.

- Paskirtis:**
- Mineralinių pagrindų struktūriniam dažymui.
  - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Betono paviršiams.
  - Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
  - Silikatinėms plytom.
  - Naujų paviršių gruntavimui.
  - Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais.
  - Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniais, akriliniiais ir silikoniniais dažais!

- Ypatybės:**
- Visišcai matiniai.
  - Tonuojami.
  - Suformuoja struktūrinį paviršių.
  - Nedegūs.
  - Aukštas garų pralaidumas.
  - Geras dengiamumas.
  - Sudėtyje yra medžiagų stabdančių mikroorganizmų plitimą.

- Sudėtis:**
- Kalio silikato tirpalas.
  - Kopolimerinė akrilinė dispersija.
  - Pigmentai.
  - Inertinis užpildas.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Spalva	Specifinė balta ir tonuojama (A bazė)
Didžiausias užpildo dalelių dydis	0,5 mm
Skiediklis	Vanduo
Blizgesys	Visišcai matiniai
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	12 val.
Vandens garų pralaidumas ir difuzinio ekvivalentinio oro sluoksnio storis ( $s_d$ ) (ISO 7783-2)	1 klasė ( $V_1$ - aukšta), $s_d < 0,14$ m
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	1 klasė ( $W_1$ -aukšta), $w \geq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Tankis	1,58-1,62 g/cm <sup>3</sup>
pH	10-11,5
Nelakiųjų medžiagų kiekis	65%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C



## SAKRET KS S

## Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai

<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dažomas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė <math>\leq 2\%</math>).</li> <li>• Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo druskų, purvo ir dulkių.</li> <li>• Labai lygų ir tankų betoninį paviršių pašiuurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepėčiu.</li> <li>• Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima dažyti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- betoną – po 28 parų;</li> <li>- cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;</li> <li>- mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;</li> <li>- paruoštą naudojimui silikatinį ar silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SIL, SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.</li> </ul> </li> <li>• Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.</li> <li>• Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.</li> <li>• Nedažomas vietas (metališius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.</li> <li>• Paviršių gruntuoti SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P gruntu.</li> </ul>
<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dažai paruošti naudojimui.</li> <li>• Prieš darbą būtina gerai permaišyti.</li> <li>• Dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntui arba ankstesniam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.</li> <li>• Dirbti voleliu, skirtu struktūriniam (tekstūriniam) dažymui.</li> <li>• Vieną plokštumą dažyti visą vienu metu.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir dažams džiūstant turi būti nuo <math>+5^{\circ}\text{C}</math> iki <math>+25^{\circ}\text{C}</math>, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.</li> <li>• Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui.</li> <li>• Jei plokštumai nudažyti reikia daugiau nei vienos dažų pakuotės, tolygiam paviršiaus atspalviui gauti rekomenduojama pradėtos pakuotės dažų likutį (apie <math>\frac{1}{4}</math> tūrio) supilti į sekančią dažų pakuotę ir gerai permaišyti, šią procedūrą kartojant iki plokštumos dažymo darbų pabaigos.</li> <li>• Skirtingas pagrindo įgeriamumas, santykinio oro drėgnumo ir temperatūros pasikeitimas dažymo džiūvimo metu gali įtakoti spalvos skirtumus.</li> <li>• Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Išeiga:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-4 m<sup>2</sup>/l (vienam sluoksniui).</li> <li>• Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodo ir sąlygų.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.</li> <li>• Sandėliavimo temperatūra nuo <math>+5^{\circ}\text{C}</math> iki <math>+30^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>• <b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>



## SAKRET KS S

## Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai

**Saugos informacija:**

- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
- Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/c) 40 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 20 g/l.

**Saugos ženklavimas:**

- Pavojaus frazės:
  - H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
  - H315 - Dirgina odą.
  - H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  - EUH208 - Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.



- Atsargumo frazės:

- P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

**Papildomi nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Specifinė balta (A bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006565005

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.