



Spalvota impregnuojanti priemonė vandens pagrindu medienos apsaugai ir dekoravimui.

- Paskirtis:**
- Medienos apsaugai ir dekoravimui.
 - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Pjautiniai ir obliuotai visų rūšių medienai.
 - Naujų medinių paviršių apdailai.
 - Anksčiau jau vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis apdorotai medienos apdailai.
 - Pastato mediniams elementams, tvoroms, verandoms, terasoms, langų rėmams ir durims.
 - Neskirta užkrėstai ir kenkėjų pažeistai medienai.

- Ypatybės:**
- 1 bespalvė bazė (colorless) ir 9 paruošti atspalviai.
 - Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.
 - Išryškina medienos struktūrą.
 - Atsparūs saulės spinduliams (ultravioletui), temperatūros svyravimui ir atmosferos poveikiams.
 - Saugo medienos paviršių nuo grybelių, dumblių, pelėsio.
 - Galima dengti laku SAKRET FV, siekiant pagerinti dangos atsparumą dilumui.

- Sudėtis:**
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
 - Neorganiniai pigmentai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	10 paruoštų spalvų: colorless, walnut, polisander, mahagony, cognac, oak, iron tree, alder, oregon, black wood.
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	Dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinas dažymas po 6 val.
Tankis	1,00-1,05 g/cm ³
Klampumas	100-200 P (Brookfield LV4, 20 rpm)
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
 - Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, be puvelio, grybelio ir dumblių.
 - Paviršių nuvalyti nuo dulkių ir purvo šepėčiu ar gremžtuku.
 - Nuo paviršiaus visiškai pašalinti dažų plėvelę su statybinio fenu, šepėčiu ar gremžtuku.
 - Riebalų dėmes šalinti šarminiu plovimo tirpalu, po to paviršių nuplauti švari vandeniu ir išdžiovinti.
 - Vinių galvutes ir kitas metalines detales rekomenduojama padengti antikoroziniu metalo gruntu SAKRET AntiRust.
 - Gruntavimui naudoti bespalvį (colorless) WOOD GUARD.



Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Produktas paruoštas naudojimui. • Prieš darbą būtina gerai permaišyti. • Norint gauti mažesnę spalvos intensyvumą galima skiesti bespalviu WOOD GUARD. • Dažyti teptuku išilgai medienos plaušui vienu ar du sluoksniais arba merkimo metodu. • Ypač kruopščiai apdoroti paviršiaus galus.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Optimali temperatūra +18±2°C. • Nedažyti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. • Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išeiga:	<ul style="list-style-type: none"> • 7–10 m²/l vienam sluoksniui pjautiniam paviršiui. • 10–13 m²/l vienam sluoksniui obliuotam paviršiui.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 l metalinis indas • 3 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 120 vnt. • 10 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. • Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. • Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/e) 130 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 15 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: Nėra • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Colorless	1 l		4751006563506
Colorless	3 l	120 vnt. / pad.	4751006563513
Colorless	10 l	33 vnt. / pad.	4751006563520



Walnut	1 1		4751006563391
Walnut	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563384
Walnut	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563377
Polisander	1 1		4751006564626
Polisander	3 1	120 vnt. / pad.	4751006564619
Polisander	10 1	33 vnt. / pad.	4751006564602
Mahagony	1 1		4751006563278
Mahagony	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563261
Mahagony	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563254
Cognac	1 1		4751006563414
Cognac	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563421
Cognac	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563438
Oak	1 1		4751006563339
Oak	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563483
Oak	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563476
Iron tree	1 1		4751006563308
Iron tree	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563315
Iron tree	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563322
Alder	1 1		4751006563285
Alder	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563292
Alder	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563469
Oregon	1 1		4751006563223
Oregon	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563230
Oregon	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563247
Black wood	1 1		4751006563346
Black wood	3 1	120 vnt. / pad.	4751006563353
Black wood	10 1	33 vnt. / pad.	4751006563360

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.