



Gruntas medinių paviršių gruntavimui prieš dažymą.

- Paskirtis:**
- Medinių paviršių gruntavimui prieš dažymą Wood Paint dažais.
 - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Pjautiniai ir obliuotai visų rūšių medienai.
 - Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams.
 - Gruntavimui medinių fasadų, pakalimų lentų, tvorų, stulpų ir pan.
 - Neskirtas užkrėstai ir kenkėjų pažeistai medienai.

- Ypatybės:**
- Skaidrus.
 - Giliai įsiskverbia į medieną ir sulėtina medienos senėjimą.
 - Stabilizuoja medienos atsparumą ultravioletiniams spinduliams.
 - Padidina medienos atsparumą vandeniui.
 - Pagerina dažų dengiamumą ir sukibimą.

- Sudėtis:**
- Vandeninė polimerinė dispersija.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Spalva	Baltas, išdžiūvęs tampa bespalviu
	Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	4 val.
	Tankis	1,00-1,04 g/cm ³
	pH	8-9
	Nelakiųjų medžiagų kiekis	20 %
	Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
 - Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, be puvėsio, grybelių ir dumblių.
 - Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
 - Susikaupusius sakus pašalinti mechaniškai arba vaitspiritu suvilgyta kempine, ypatingą dėmesį skiriant spygliuočių medžių šakų vietoms.
 - Vinių galvutes ir kitas metalines detales rekomenduojama padengti antikoroziniu metalo gruntu SAKRET AntiRust.
 - Nuo anksčiau dažytų paviršių mechaniškai (naudojant grandiklį) arba veikiant aukšta temperatūra (naudodami statybinį feną) pašalinti senus atsilupusius dažų likučius ir toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
 - Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių nušlifuoti iki matiškumo, pašalinti šlifavimo dulkes, jei reikia nuglaistyti.

- Darbas:**
- Produktas paruoštas naudojimui.
 - Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 - Gruntuoti vienu sluoksniu teptuku, voleliu ar dažų purkštuvu. Tepti išilgai medienos plaušui tiek, kiek paviršius gali sugerti.
 - Dažyti galima tik visiškai išdžiūvus gruntu, bet ne anksčiau kaip po 4 val.


SAKRET
Wood Primer
Gruntas mediniams paviršiams

Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išeiga:	<ul style="list-style-type: none"> 4–10 m²/l Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 5 l plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt. 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 24 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/g) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 30 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	5 l	72 vnt. / pad.	4751006565708
Balta	10 l	36 vnt. / pad.	4751006565692

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.