



SAKRET LP-3

Superplastiklis betonui

Superplastifikuojantis priedas betonui, atitinkantis standartą: EN 934-2+A1:2012, T3.1.

Paskirtis:

- Transportuojamo betono ir kitų cementinių mišinių konsistencijos pagerinimui ir cemento kiekio sumažinimui.

Tinkamumas:

- Transportuojamo, monolitinio betono ir gelžbetonio gamybai.
- Didelių stiprumų betono gamybai.
- Ilgai transportuojamo betono gamybai.
- Kelių, tunelių ir tiltų statyboje.
- Pilamas nuo cemento kiekio.

Ypatybės:

- Leidžia sumažinti vandens kiekį ir receptinį cemento kiekį.
- Prailgina skiedinio judrumą iki 3-4 val.
- Užlaiko cemento rišimosi pradžią, bet užtikrina greitą kietėjimą po 48 val.
- Padidina gniuždymo stiprį po 28 parų.
- Sumažina oro kiekį skiedinyje.
- Plastifikuoja betoną nuo S1 iki S5 slankumo klasės.
- Sumažina betono išsisluoksniavimosi.
- Sudėtyje nėra chloro jonų.

Sudėtis:

- Natrio lignosulfonatas.
- Naftalino rūgšties kondensacijos produktai.
- Melamino derva.
- Priedai.

Techniniai duomenys:

Forma	Skystis
Spalva	Ruda
Augimas stiprio gniuždant po 1 paros lyginant su kontroliniu bandiniu	≥ 140 %
Augimas stiprio gniuždant po 28 parų lyginant su kontroliniu bandiniu	≥ 115 %
Vandens kiekio sumažėjimas lyginant su kontroliniu bandiniu	≥ 12 %
Oro kiekis šviežiam betone lyginant su kontroliniu bandiniu	≤ 2 %
Tankis	1,12±0,01 g/cm ³
pH	9-11
Nelakiųjų medžiagų kiekis	25-27 %
Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +25°C

Darbas:

- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
- Pilamą priedo kiekį rekomenduojama priskaičiuoti kaip vandens dalį, reikalingą paruošti skiediniui.

Papildomi nurodymai darbui:

- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

Sąnaudos:

- 0,5-2,0 % nuo cemento masės.
- Iki 20 ml /1 kg cementui.



SAKRET LP-3

Superplastiklis betonui

Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt. • 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt. • 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. • 25 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 22 vnt. • 1000 l konteineris / pilnas padėklas 1 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: Nėra. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Ruda	1 l	Dėžėje 15 vnt. / 360 vnt. / pad.	4751006561670
Ruda	5 l	72 vnt. / pad.	4751006561687
Ruda	10 l	36 vnt. / pad.	4751006561694
Ruda	25 l	22 vnt. / pad.	4751006561700
Ruda	1000 l	1 vnt./ pad.	

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.