



Koncentruotas vandens dispersinis gruntas mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą fasadiniais dažais.

- Paskirtis:**
- Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažant juos akriliniiais dažais SAKRET FC, SAKRET FM ir silikoniniais dažais SAKRET SKF.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
 - Betono paviršiams.
 - Tinko paviršiams.
 - Plytų paviršiams.
 - Naujų paviršių gruntavimui.
 - Gruntavimui paviršių anksčiau dažytiems vandens dispersiniais dažais.

- Ypatybės:**
- Koncentratas.
 - Gerina paviršiaus sukibimą.
 - Sustiprina paviršių.
 - Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
 - Sumažina dažų sąnaudas.

- Sudėtis:**
- Kopolimerinė dispersija.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta, išdžiūvęs tampa bespalviu
Skiediklis	Vanduo
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	8 val.
Tankis	1,00-1,04 g/cm ³
pH	8-9
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė $\leq 2\%$).
 - Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo druskų, purvo ir dulkių.
 - Labai lygų ir tankų betoninį paviršių apdoroti smėliasrove arba plieniniu šepėčiu.
 - Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima gruntuoti:
 - betoną – po 28 parų;
 - cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;
 - mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;
 - paruoštą naudojimui dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) - po visiško jo išdžiūvimo.
 - Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
 - Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina pašalinti naudojant SAKRET FR.



SAKRET FM G

Grunto koncentratas mineraliniams paviršiams prieš dažymą

Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Gruntą skiesti švariu vėsiu vandeniu santykiu 1:3 (1 dalis koncentrato, 3 dalys vandens). • Prieš darbą būtina gerai permaišyti. • Gruntuoti teptuku, voleliu ar purkštuvu. • Tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti, naudojant „šlapias ant šlapio“ metodą. • Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 8 valandų.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntui džiūstant turi būti ne mažiau +5°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. • Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. • Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išiga:	<ul style="list-style-type: none"> • 16-24 m²/l koncentrato (paruošto naudojimui – 4-6 m²/l). • Išiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 l plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt. • 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. • Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. • Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/g) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 6 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: Nėra • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	5 l	72 vnt. / pad.	4751006564183
Balta	10 l	36 vnt. / pad.	4751006564190

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.