



Paruoštas naudojimui vandens dispersinis gruntas išsitrinančių pagrindų sutvirtinimui.

- Paskirtis:**
- Išsitrinančių mineralinių pagrindų gruntavimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Prieš plytelių klijavimą.
 - Prieš tinkavimą (storasluoksniu tinku).
 - Prieš glaistymą.
 - Prieš tapetavimą.
 - Porėtų, didelį įgėrimą turinčių mineralinių pagrindų, gruntavimui.

- Ypatybės:**
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu ir matiniu.
 - Paruoštas naudojimui.
 - Giliai įsiskverbia ir sutvirtina paviršių.
 - Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
 - Pagerina sukibimą su pagrindu.
 - Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta, išdžiūvęs tampa bespalviu ir matiniu.
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	2 val.
Tankis	1,00 ± 0,01 g/cm ³
pH	8-9
Nelakiųjų medžiagų kiekis (sausasis likutis)	≥ 8 %
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas.
 - Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.

- Darbas:**
- Gruntas paruoštas naudojimui.
 - Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 - Gruntuoti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
 - Labai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
 - Paviršių galima dengti kitomis medžiagomis tik visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.



SAKRET TGW

Giluminis gruntas išsitrinantiems pagrindams

Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. Grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu, nes gali pasikeisti jo savybės. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> 0,15-0,50 l/m² – ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinų plytų ir pan.). 0,80-1,30 l/m² – ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (aktyvo betono, keramzitinų blokelių ir pan.). Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt. 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt. 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. 20 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 24 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. Leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 1 g/l.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1 l	Dėžėje 15 vnt. / 360 vnt. / pad.	4751006560246
Balta	5 l	72 vnt. / pad.	4751006560253
Balta	10 l	36 vnt. / pad.	4751006560260
Balta	20 l	24 vnt. / pad.	4751006560277

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreiptis į pardavėją ar gamintoją.