


**SAKRET LAP /
LAP Fine**
Lengvas akustinis tinkas

Sintetiniu plaušu armuotas kalkinis-cementinis mišinys su šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis (pagal EN 998-1: LW-CS I-W0).

- Paskirtis:**
- Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio tinko sluoksnio įrengimui ant įvairių mineralinių pagrindų, fibro plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių.
 - Įvairių tuštumų užpildymui, kai nereikalingas didelis medžiagos stipris.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Vidaus darbuose gali būti naudojamas ir ant gipso-kartono plokščių.
 - Tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.

- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Lengvas.
 - Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
 - Geras garso izoliavimas.
 - Mažos sąnaudos.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Gesintos kalkės.
 - Lengvi užpildai.
 - Armuojantis plaušas.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,55 l
	12,5 kg	apie 6,9 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	LAP	iki 5 mm
	LAP-Fine	iki 2 mm
Vieno sluoksnio storis	20-70 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 1 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-1)	$\geq 1,50 \text{ N/mm}^2$ (CS I)	
Sukibimas ir suirimo linijos	$\geq 0,17 \text{ N/mm}^2$ – FP:A ar B	
Kapiliarinio vandens įgėrio kategorija	W _{c0}	
Laidumo vandens garams koeficientas	$\mu \leq 5$	
Sukietėjusio skiedinio tankis	~ 450 kg/m ³	
Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$)	0,117 W/(m·K), klasė T 2	
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	
Garso izoliacija (smūgio garso sulaikymas pagal ISO 10140-3:2011)	$\Delta L_w = 37 \text{ dB}$	
Garso sugerties koeficientas (pagal ISO 354:2003)	Sluoksnio storis 40 mm	$\alpha_w = 0,35$ D klasė
	Sluoksnio storis 90 mm	$\alpha_w = 0,45$ D klasė
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Iš 12,5 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 32 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	


**SAKRET LAP /
LAP Fine**
Lengvas akustinis tinkas

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. • Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens). • Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti. • Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. • Galutiniam tinko sluoksnio išlyginimui (užtrynimui) naudoti SAKRET LAP Fine • Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių. • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C). • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> • Apie 20 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 50 mm.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 12,5 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 35 vnt. (437,5 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).


**SAKRET LAP /
LAP Fine**
Lengvas akustinis tinkas
Saugos ženklimas:

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.


**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	12,5 kg	35 vnt./pad.	

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.