



Koncentruotas gruntas paviršiaus apdorojimui prieš hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD Elastic tepimą.

- Paskirtis:**
- Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD Elastic naudojimą.
  - Vidaus darbams.

- Tinkamumas:**
- Sienoms ir grindims.
  - Visiems tradiciniams statybinių medžiagų paviršiams (betono, gipso kartono, medžio drožlių plokščių ir t.t.).
  - Galima naudoti ant šildomų grindų.
  - Netinka baseinams!

- Ypatybės:**
- Koncentratas.
  - Sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą.
  - Sutvirtina paviršių.
  - Palengvina mastikos tepimą.
  - Pagerina pagrindo ir hidroizoliacinės mastikos sukibimą
  - Sudėtyje nėra organinių skiediklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
  - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Forma	Skystis
	Spalva	Balta
	Džiūvimo laikas	1-4 val.
	pH	7-9
	Tankis	1,00±0,01 g/cm <sup>3</sup>
	Eksploatavimo temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
	Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +10°C iki +25°C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir sausas.
  - Drėgmė betoninio pagrindo neturi viršyti 85 % santykinio drėgnumo.
  - Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.

- Darbas:**
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
  - Gruntuoti teptuku arba voleliu.
  - Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
  - Mineralinių pagrindų gruntavimui gruntą skiesti švariu vėsiu vandeniū santykiu 1:4.
  - Medinių, gipso-kartono, faneros ir kitų panašių pagrindų gruntavimui –naudoti neskiestą.
  - Hidroizoliacija dengti pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 1-4 val. nuo jo užtepimo (priklausomai nuo džiūvimo sąlygų).


**SAKRET**  
**OAD Elastic Primer**
**Gruntas prieš kaučiukinę hidroizoliaciją**

<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C.</li> <li>Hidroizoliuojant šildomas grindis šildymą būtina išjungti ne mažiau kaip dvi dienas iki darbų pradžios.</li> <li>Iki visiško išdžiūvimo išteptą gruntą saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.</li> <li>Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Sąnaudos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,08-0,10 kg/m<sup>2</sup> lygiems, tankiems paviršiams (gipso-kartono, medžio drožlių ir pan.).</li> <li>0,11-0,12 kg/m<sup>2</sup> mineraliniams, vidutiniškai įgeriantiems paviršiams (betonas ir pan.).</li> <li>0,16 kg/m<sup>2</sup> porėtiems paviršiams.</li> <li>Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 kg plastikinis butelis/ dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės/ 360 vnt.</li> <li>3 kg plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt.</li> <li>10 kg plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.</li> <li>20 kg plastikinis bakelis / pilnas padėklas 22 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn.</li> <li>Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li><b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose ir ant pakuotės.</li> </ul>
<b>Saugos ženklavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavojingumo frazės: Nėra.</li> <li>Atsargumo frazės:  P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją.  P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.</li> <li>Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).</li> </ul>

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1 kg	Dėžėje 15 vnt./360 vnt. /pad.	4751006562813
Balta	3 kg	72 vnt. / pad.	4751006566217
Balta	10 kg	36 vnt. / pad.	4751006561595
Balta	20 kg	22 vnt. / pad.	4751006562110

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreiptis į pardavėją ar gamintoją.