



Vienkomponentė, organinių skiediklių neturinti, hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu.

- Paskirtis:**
- Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis plytelėmis ir kitomis apdailos medžiagomis.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Sienoms ir grindim.
 - Visiems tradiciniams statybinių medžiagų paviršiams (betonui, gipso kartono, medžio drožlių plokštėms ir t.t.).
 - Balkonų, terasų hidroizoliacijos įrengimui.
 - Galima naudoti ant šildomų grindų.
 - Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
 - Netinka baseinams.
 - Netinka naudoti kaip galutinę dangą.

- Ypatybės:**
- Paruošta naudojimui, vienkomponentė.
 - Nepraranda elastingumo iki -25 °C.
 - Gerai sukimba su įvairiomis medžiagomis.
 - Nelaidi vandeniui.
 - Atspari šarmams.
 - Žema plėvelės formavimosi temperatūra.
 - Geras mechaninis atsparumas.
 - Sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Techniniai duomenys: | Forma | pastos pavidalu |
| | Spalva | pilka |
| | Dviejių sluoksniių storis | 0,2 - 0,4 mm |
| | Paviršių galima dengti kita danga (kai temperatūra +18°C ir santykinė oro drėgmė 80%) | po 6 – 8 val. |
| | pH | 7-9 |
| | Tankis | 1,40±0,02 g/cm ³ |
| | Nelakiujų medžiagų kiekis | 65±1% |
| | Eksplotativimo temperatūra | nuo -25°C iki +50°C |
| | Darbo ir pagrindo temperatūra | nuo +5°C iki +25°C |

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir sausas.
 - Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
 - Paviršių gruntuoti neskiestu SAKRET UG.



SAKRET OAD

Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu

Darbas:

- Produktas paruoštas naudojimui.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Ant paviršiaus tepti teptuku arba voleliu dviem sluoksniais.
- Tepti tolygiai, kad pilnai įsigertų į pagrindą, be trūkių ar nubėgimų.
- Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
- Hidroizoliuojant šildomas grindis, šildymą būtina išjungti ne mažiau kaip dvi dienos iki darbų pradžios.
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų ar aukščių sandūroje, aplik kanalizaciją ar vamzdžius) būtina naudoti hidroizoliaciinius elementus.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniams sluoksniniui, bet ne anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

**Papildomi
nurodymai darbui:**

- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C.
- Produkto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskirsti vandeniu.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spinduliuų, skersvėjų.
- Irankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą. Sukietėjusių mastikų galima pašalinti tik mechaniskai.

Sąnaudos:

- 0,35-0,45 kg/m² dviejų sluoksnii ant gipso kartono, medžio drožlių plokštės.
- 0,8-1,0 kg/m² dviejų sluoksnii ant mineralinių pagrindų (betono ir pan.).
- Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.

**Iprastinis
ipakavimas:**

- 5 kg plastikinis kibiras/ pilnas padėklas 80 vnt.
- 10 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.
- 20 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Sandeliavimas:

- Sandeliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn.
- Sandeliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
- **Transportuojant ir sandeliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!**

Utilizavimas:

- Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose ir ant pakuotės.
- Maksimalus LOJ kiekis produkte 10 g/l (leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l).

Saugos ženklinimas:

- Pavojingumo frazės: Nėra.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santlykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi ekspluatacinių savybių deklaracijoje (ESD).

2020 01 02

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI

SAKRET OAD

Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu



| Produkto spalva | Iprastinis įpakavimas 1 | Iprastinis įpakavimas 2 | Brūkšninis kodas |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Pilka | 5 kg | 80 vnt. / pad. | 4751006560321 |
| Pilka | 10 kg | 33 vnt. / pad. | 4751006561496 |
| Pilka | 20 kg | 16 vnt. / pad. | 4751006560338 |

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.